



## FloorPro beschermende dispersie Extra RM 782

Extra robuuste polymeerafwerklaag voor waterbestendige vloeren. Uitstekende dekkraft, hechting, slip- en slijtvastheid. Verhoogde bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddel.



### Eigenschappen

- Optimaal waardebehoud van de vloerbedekking
- Zeer zuinig door snelle toepassing en lange onderhoudsintervallen
- Extra hoge dekkraft met slechts 1-2 lagen dankzij het zeer hoge vastestofgehalte
- Hoge dekking, zelfs op zuigende en oude, versleten vloeren
- Zeer korte droogtijd
- Extreem slijtvast door hoge slijtvastheid en slagvastheid en hoge bescherming tegen strepen (bijv. hielstrepen)
- Verhoogde weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen
- Uitstekende hechting op de vloerbedekking
- Voor intensief gebruikte en drukbezochte omgevingen (bijv. werkplaats of industrieterreinen, ziekenhuizen, scholen)
- Antislip volgens DIN 51131 en DIN EN 13893 (afhankelijk van de vloerbedekking)
- Zeer gemakkelijk te polijsten

### Toepassingsvelden:

Gebouwreiniging:	Vloerreiniging
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:	Vloerreiniging
Industrie:	Vloerreiniging
Gemeente:	Vloerreiniging
kleinhandel:	Vloerreiniging
Hotels, gastronomie, catering:	Vloerreiniging

### Toepassing

- handmatig
- Éénschijfsmachines

pH



Artikelnummer

5 l

6.295-816.0

## Toepassing:

### Coating

- Het oppervlak moet vrij zijn van resten bescherm laag en vuil (pH 7-8,5). Het oppervlak moet droog zijn.
- Kantel de verpakking in een cirkelvormige beweging.
- Het product niet aanleunen of mengen met andere producten.
- Aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van absorptievermogen en type vloer: 1e laag: ongeveer 25 - 45 ml/m<sup>2</sup>, 2e laag: ongeveer 20 - 30 ml/m<sup>2</sup>. Rendement afhankelijk van gebruikte hoeveelheid.
- Verspreid het product gelijkmatig, spaarzaam, snel en overlappend (nat op nat) met een mop.
- Laat volledig droog worden voor aanbrengen van volgende laag (ongeveer 30 minuten, afhankelijk van vochtigheid en temperatuur).
- Herhaal zo nodig (1 tot 2 lagen aanbevolen). Breng product kruiselings aan.
- Begaanbaar na volledig drogen (ongeveer 3 uur).
- Normaal verkeer mogelijk na ongeveer 24 uur.
- Volledig uitgehard na ongeveer 14 dagen.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Niet aanbrengen op watergevoelige oppervlakken.
- Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
- Voer een hechttest uit op in de fabriek behandelde vloeren.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen 5 en 30°C.
- Schenk productresten niet terug in verpakking.
- Sluit verpakking direct na gebruik.
- Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

■

## Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893
- Expertise relating to anti-slip properties according to DIN 51131 and DIN EN 13893
- Testverslag over slipweerstand in overeenstemming met DIN V 18032-2:2001-04

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Coating		onverdund		15-25 m <sup>2</sup>

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolder 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701